

	Prüfnorm	Anforderungen	Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion				
			926	926 satura 926 grano 926 serra 926 crossline	825	992 992 grano	975 LL
CE-Konformität	EN 14 041		← Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim →				
DoP-Nr.	EN 14 041		0021		0004	0023	0024
Gleitreibungskoeffizient	EN 13 893	DS	← Erfüllt →				
Brandklasse	EN 13 501-1	Unverklebt	C _F s1		C _F s1	C _F s2	B _F s1
Brandklasse	EN 13 501-1	Verklebt auf mineralischem Untergrund	B _F s1		B _F s1	C _F s1	-

Eigenschaften nach EN 1817/EN 12 199

Dicke	EN ISO 24 346	Mittelwert ± 0,20 mm nach EN 12 199	4 mm		3,2 mm	9 mm (Art. 1956)	
		Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817		3,5 mm		9 mm (Art. 1955)	3,5 mm
Maßbeständigkeit	EN ISO 23 999	± 0,4 %	← ± 0,3 % →				± 0,1 %
Weiterreißwiderstand	ISO 34-1, Verfahren B, Arbeitsweise A	Mittelwert ≥ 20 N/mm	35 N/mm	35 N/mm	30 N/mm	40 N/mm	40 N/mm
Beständigkeit gegen Zigarettenglut	EN 1399	Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4 Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3	← Erfüllt →				
Biagsamkeit	EN ISO 24 344, Verfahren A	Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung	← Erfüllt →				
Härte	ISO 7619	≥ 70 Shore A (EN 12 199) ≥ 75 Shore A (EN 1817)	82 Shore A	82 Shore A	87 Shore A	70 Shore A	85 Shore A
Resteindruck	EN ISO 24 343	Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≤ 3,0 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,30 mm	0,07 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649, Verfahren A	≤ 250 mm ³	115 mm ³	115 mm ³	130 mm ³	90 mm ³	145 mm ³
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN 20 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a)	Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs (= 350 MJ/m ²)	← Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach EN 20 105-A02 →				
Klassifizierung	EN ISO 10 874	Wohnen/Gewerblich/Industriell	23/34/43	23/34/43	23/32/41	23/34/43	23/34/43

Zusätzliche technische Eigenschaften

Toxizität der Brandgase	DIN 53 436		Freierwerdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich		-	-	Freierwerdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich
Rutschhemmung	DIN 51 130	Gemäß BGR 181	R 9	R 9 serra + crossline = R 10	R 9	R 9	grano: R 9 serra: R 10
	DIN 51 097		A; B	serra + crossline A; B	-	-	-
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10 140-3		12 dB	10 dB	9 dB	15 dB	8 dB
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26 987		← Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* →				
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 667		0,42 W/mK	0,42 W/mK	0,43 W/mK	0,21 W/mK	0,42 W/mK
			← Für Fußbodenheizung geeignet →				
Elektrische Isolierfähigkeit	IEC 60 093, VDE 0303 T.30		← > 10 ¹⁰ Ohm →				
Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen	EN 1815		← Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV →				
Stuhllastenversuch	EN 425		← Geeignet bei Verwendung von Stuhllasten, Typ W, nach EN 12 529 →				

* Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

EN 1817: Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
EN 12 199: Spezifikation für homogene und heterogene profilierte Elastomer-Bodenbeläge

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.