

**Descogen Liquid Konz
Materialverträglichkeit**

13.04.2015
C. Hildebrandt

Nr.	Material	Beständigkeit
1	Linoleum, z.B. Linoleum Bodenbelag (Veneto)	+
2	Polyethylen hart (PE)	+
3	Polystyren (PS)	+
4	Polystyren (PS) klar	+
5	Acrylonitrilbutadienstyrencopolymer (ABS)	+
6	Acrylglas (PMMA) z.B. Perspex® GS, Perspex® XT	+
7	Polycarbonat (PC)	+
8	Polyoxymethylen (POM)	+
9	Polyethylenterephthalat (PET), z.B. PET-G	+
10	Polyamid 6 (PA 6)	+
11	Polysulfon (PSU)	+
12	Polypropylen (PP)	+
13	Polyurethan hart (PUR), z.B. PUR Röhrchen von Millipore SAS	+
14	Polyvinylchlorid hart (PVC hart), z.B. PVC Bodenbelag (Magalit)	+
15	Natural Gummi/ Styrenbutadien Gummi (NR/SBR)	+
16	Ethylenpropylenmonomer (EPDM)	+
17	Nitrilbutadien Gummi (NBR)	+
18	Isobutenisopren Gummi (IIR)	+
19	Chloropren Gummi(CR/SBR)	+
20	Fluorocarbon Gummi (FKM)	+
21	Polyvinylchlorid weich (PVC, weich),	+
22	Polymethylsiloxan (Silikon)	+
23	Polyurethan (PUR)	+
24	Glas	+
25	Porzellan,	+
26	Edelstahl (V2A, V4A)	+
27	Zink	-
28	Kupfer	-
29	nichtkorrosionsbeständiger Stahl (Eisen)	-
30	Messing	-
31	Aluminium	o
32	Kunstleder von AKV International GmbH	+
33	Kunststoff- & Metallteile an Gipssägen von De Soutter Medical	+
34	Renolit Alkoren Folien von Renolit SE München	+
35	Geräte der Firma Dräger	+

- + **beständig**
- o **bedingt beständig**
- **nicht beständig**

ANTISEPTICA

chemisch-pharmazeutische
Produkte Ges.m.b.H.

A-1020 Wien, Handelskai 265

Telefon: +43-1-374 66 00, Fax: +43-1-374 66 00-66



Die Herstellerangaben der zu behandelnden Flächen/ Medizinprodukte sind zu beachten und die Materialverträglichkeit ggf. vor der Anwendung sicherzustellen.

Die Angaben zu unverarbeiteten Materialien beruhen auf wissenschaftlichen Labortestungen. Weitergehende Angaben zu diesen Materialien in Medizinprodukten bzw. in der Praxis sind deshalb ohne Gewähr und schließen eine weitergehende Prüfung nicht aus. In Zweifelsfällen oder bei speziellen Fragen sollte der Medizinproduktehersteller um Auskunft gebeten werden.